

## Опис

Високоякісна лита поліхлорвінілова плівка з відмінною розмірною стабільністю та оптимальними характеристиками для різання і обробки. Поверхня дзеркально-глянсова, а також біла матова й чорна матова.

## Підкладка

Силіконовий картон з нанесеним з одного боку покриттям, 137 г/м<sup>2</sup>, що забезпечує безпроблемне видалення сітки. Для білої плівки використовується силіконовий картон блідо-блакитного кольору для досягнення більш інтенсивного контрасту зі шрифтом.

## Клей

Поліакрилатний клей на основі розчинника, що забезпечує постійне прилипання.

## Застосування

Ця плівка спеціально розроблена для обробки на різучих плотерних установках для написів, маркувань і декорацій з високими вимогами до навантажень і стійкості. Особливо підходить для високоякісної реклами на автомобілях і транспортних засобах. Має дуже хорошу здатність для наклеювання на поверхнях зі швами й виїмками. Блискуча поверхня також придатна для цифрового друку методом термоперенесення (з використанням смоляних стрічок).

## Технічні дані

<b>Товщина*</b> (без захисного паперу й клею)	0,050 мм
<b>Формостійкість</b> (FINAT TM 14)	Під час наклеювання на сталь осідання — макс. 0,1 мм
<b>Термостійкість***</b>	Під час наклеювання на алюміній, від -50 °C до +110 °C, без змін
<b>Стійкість до морської води</b> (DIN 50021)	Під час наклеювання на алюміній через 100 год/23 °C, без змін
<b>Стійкість до впливу розчинників і хімікатів</b>	За кімнатної температури через 72 год після наклеювання на алюміній плівка має стійкість до дії більшості мінеральних масел, жирів, паливних матеріалів, аліфатичних розчинників, слабких кислот, солей і лугів
<b>Пожежостійкість</b> (DIN 4102-1)	Під час наклеювання на сталь має властивість самозатухання
<b>Сила зчеплення</b> (FINAT-TM1, через 24 години, нержавіюча сталь)	18 Н/25 мм
<b>Розривна міцність</b> (DIN EN ISO 527)	У поздовжньому напрямку: мін. 21 МПа У поперечному напрямку: мін. 21 МПа
<b>Подовження під час розриву</b> (DIN EN ISO 527)	У поздовжньому напрямку: мін. 150% У поперечному напрямку: мін. 150%
<b>Термін зберігання**</b>	2 роки
<b>Температура склеювання</b>	Мін. +8 °C
<b>Термін служби за належної обробки</b> За вертикального зовнішнього атмосферного впливу (звичайний середньоевропейський клімат)	Чорна/біла: 12 років Прозора/кольорова: 10 років

\*Середнє значення.

\*\*В оригінальній упаковці, за 20 °C і 50% відносної вологості повітря.

\*\*\*Звичайний середньоевропейський клімат.

## Увага

Основа, на яку наклеюють, повинна бути очищена від пилу, жиру та інших забруднювальних компонентів, що можуть негативно вплинути на силу зчеплення матеріалу. У разі нового лакування її слід сушити протягом щонайменше трьох тижнів або до повного затвердіння. Для визначення сумісності необхідно провести прикладні випробування з використанням передбачених лаків. Крім того, слід брати до уваги рекомендації компанії Oracal щодо обробки матеріалу. Простежуваність наших товарів згідно з ISO 9001 забезпечується на основі номера рулону.

В основі наведених даних закладені наші знання і практичний досвід. На процеси обробки, наклеювання та використання можуть впливати різні чинники залежно від сфери застосування. У таких випадках для випробування наших продуктів ми рекомендуємо проводити власні тести. Наведені нами відомості не повинні тлумачитися як гарантії щодо наявності певних властивостей.