

Стандартные типы

Технические характеристики							
Тип	Цвет	Плотность, кг/м ³	Прочность на сжатие, МПа DIN EN ISO 604	Прочность на изгиб, МПа DIN EN ISO 178	Коэффициент линейного теплового расширения, 10 ⁻⁶ хК ⁻¹ 25-70 °С согласно DIN 53752	Твердость по Шору DIN 53505	Макс. рабочая температура, °С
80	желтый	80	технические параметры для этого типа запрашивайте у специалистов Пластикс-Украина отдельно				120
160	желтый	145	технические параметры для этого типа запрашивайте у специалистов Пластикс-Украина отдельно				150
210	светло-серый	200	3	3	43	18-25	80
302	розовый	300	5	7	41	28-45	80
502	оранжевый	470	13	17	44	40-50	95
500	магма	500	17	19	36	47-63	80
650	белый	720	31	30	46	67-69	90
630	мокка	620	18	22	53	46-56	80
652	мокка	650	30	30	56	60-70	80
652НТ	терракота	650	27	28	62	58-67	120
700	терра	720	33	31	44	61-70	80
710	голубой	700	50	30	30	68	140
750	бирюза	750	32	36	59	60-72	100
850	серый	820	37	37	55	65-75	100
1000	кремовый	950	52	55	58	70-76	90
1200	зеленый	1200	82	94	57	81-85	80
1200	сахара	1200	85	95	52	82-85	90
1400	синий	1200	100	118	65	80-82	85
1550	серый	1550	100	100	62	85	90
1600	серый	1600	94	65	43	88	100-120
1600	песочный	1600	116	75	49	88-89	94
1700	черный	1600	116	75	49	88-89	94



Новинка

