

# ORACAL® 8511

## Etched Glass Cal

### Опис

Спеціальна поліхлорвінілова плівка з полімерними пластифікаторами для декорування скла. Знижений рівень блиску поверхні плівки дає змогу уникнути небажаних відблисків. Постачається в колірних варіантах «срібло» і «золото», а також із різними структурами поверхні.

### Підкладка

Силіконовий картон з одностороннім покриттям, 137 г/м<sup>2</sup>, забезпечує легке видалення сітки.

### Клей

Поліакрилатний клей на основі розчинника, що гарантує постійне прилипання.

### Застосування

Розроблений для скляних поверхонь, на яких повинен бути досягнутий ефект паморозі або видимість травленого, шліфованого чи підданого пікоструминній обробці скла, зокрема для декоративного оформлення вітрин, дзеркальних поверхонь і скляних дверей. Цей матеріал придатний для обробки на ріжучих плотерних установках. Рекомендовано вологе наклеювання.

### Технічні дані

<b>Товщина*</b> (без захисного паперу та клею)	0,080 мм
<b>Формостійкість</b> (FINAT TM 14)	У разі наклеювання на сталь у поперечному напрямку не спостерігається жодного осідання, що піддається вимірюванню, у поздовжньому напрямку — макс. 0,2 мм
<b>Термостійкість</b>	У разі наклеювання на алюміній, від -40 °C до +90 °C, без змін
<b>Стійкість до чистильних засобів</b>	У разі наклеювання на скло, через 8 год перебування в промивному лузі (0,5% побутовий засіб для чищення) за кімнатної температури і при 65 °C, без змін
<b>Сила зчеплення*</b> (FINAT-TM1, через 24 год)	18 Н/25мм скло 16 Н/25мм акрилове скло
<b>Міцність на розрив</b> (DIN EN ISO 527)	У поздовжньому напрямку: мін. 19 МПа У поперечному напрямку: мін. 19 МПа
<b>Подовження під час розриву</b> (DIN EN ISO 527)	У поздовжньому напрямку: мін. 130% У поперечному напрямку: мін. 130%
<b>Термін зберігання**</b>	2 роки
<b>Температура склеювання</b>	> +8 °C
<b>Термін служби за належної обробки</b> У разі вертикального зовнішнього атмосферного впливу (звичайний середньоєвропейський клімат)	5 років

\*Середнє значення.

\*\*В оригінальній упаковці, при 20 °C і 50% відносної вологості повітря.

### Зауваження

Основа, на яку проводиться наклеювання, повинна бути вільна від пилу, жиру та інших забруднювальних компонентів, які можуть негативно вплинути на силу зчеплення матеріалу.



### ВАЖЛИВІ ЗАУВАЖЕННЯ

Всі продукти серії Oracal<sup>®</sup> проходять ретельний контроль якості протягом всього виробничого циклу, тому ми гарантуємо, що продукція, яку постачаємо, відповідає торговим стандартам якості й не містить браку. Інформація про продукти серії Oracal<sup>®</sup> ґрунтується на результатах досліджень, достовірних із погляду нашого підприємства, які, однак, не мають гарантійних зобов'язань. У зв'язку з чималою кількістю можливостей використовувати плівки Oracal<sup>®</sup> і постійним розвитком видів користування покупцеві належить перевіряти можливість використання та якості продуктів на відповідність обраного виду користування і взяти на себе пов'язані з цим ризики. Всі специфікації можуть бути змінені без попереднього інформування. Oracal<sup>®</sup> — це торгова марка фірми Orafol Europe GmbH.