фасады





Вступление	3
Свойства фасадной панели	
Общие рекомендации по обращению	
Обработка панелей	5
Применение панелей	6
Размеры панелей	6
Классификация по цветовой гамме	6
Классификация по классу горючести	6
Технические характеристики панелей Kronoplan Color	
Принципы монтажа облицовочн панелей	ых 8
Соединение панелей	9
Угловые соединения	9
Видимый механический монтаж	10
Расположение монтажных отверстий	
Крепежные элементы	
Невидимый монтаж	
Системные клеи	14
Элементы системы	
Монтаж панелей	15
Невидимый механический	
монтаж	16
Размещение крепежных элементов	16
Подготовка конструкции	
Монтажные крепежные элемент	Ы
Крепежный элемент KEIL	
Крепежный элемент SFS	18
Монтажные аксессуары	18

Вступление

Главной целью применения вентилируемых фасадов является защита здания от воздействия внешней среды, при одновременном увеличении теплоизоляции.

Фасад, выполненный из панелей **Kronoplan Color**, характеризуется очень длительным сроком службы. Не требует дорогостоящих процедур по уходу и обслуживанию.

Применяя облицовочные системы, основанные на самонесущих панелях **Kronoplan Color**, мы можем планировать применение утепляющих материалов произвольной толщины, тепловой проницаемости, и ограничить потребность здания в энергии.

Благодаря этой универсальности в выборе изоляции, обеспечена максимальная способность удержания тепла внутри здания в зимний период, и поддержание минимальной внутренней температуры в летний период. Эти свойства позволяют создавать объекты с оптимальным энергетическим балансом, и уменьшать выбросы CO_2 .

Стена и ее внешняя облицовка взаимодействуют друг с другом, обеспечивая термическую изоляцию, изоляцию от влаги, и звукоизоляцию. Использование вентилируемых фасадов позволяет согласовать между собой эти требования.

Стойкость к влажности

Фасад спроектирован в форме, способствующей удалению влаги из опорной конструкции и стен здания, защищая объект от конденсации водяного пара. Быстрому рассредоточению влаги способствует пустое пространство между панелью и утепляющим слоем, благодаря чему не образуются плесень и грибки.

Снижение шума

Применение облицовочных панелей снижает воспринимаемый шум внутри объекта. Уровень подавления звука в том числе зависит от толщины панелей, примененных на фасаде, размеров монтажных панелей, размещения и количества монтажных отверстий.

Свойства фасадной панели

Стойкость к воздействию погодных факторов

Панели Kronoplan Color чрезвычайно устойчивы к воздействию атмосферных факторов. Солнце, кислотные дожди и влажность не ухудшают ни качества поверхности, ни качества средних слоев панели. Панели обладают очень большой стойкостью к воздействию ультрафиолетовых лучей и света. Негативное влияние на панель не оказывают также большие или быстрые изменения температуры.

Благодаря закрытой структуре поверхности и кромок панели **Kronoplan Color** легко чистить. Грязь не накапливается, не могут размножаться гнилостные бактерии, и поэтому не происходит разложение материала. Благодаря этому как эстетические, так и физические и механические свойства остаются почти неизменными в течение многих лет.

Стойкость к вандализму

Благодаря сочетанию прочности на изгиб и эластичности панели **Kronoplan Color** обладают значительной стойкостью к ударным нагрузкам, хорошо пригодны к применению в местах, где существует угроза вандализма.

Граффити можно легко и бесследно удалять при использовании соответствующего растворителя, без повреждения поверхности панели.

Огнестойкость

Материал, из которого изготовлены панели, имеет высокую огнестойкость (согласно EN 13501, DIN 4102, NRO) — не плавится, не капает, не взрывается, не отпадает под воздействием огня, и в течение продолжительного времени сохраняет стабильность. Благодаря низкой эмиссии дыма материал не токсичен.

Резанные кромки

Поверхности и обрезанные кромки не требуют окрашивания и покрытия защитным слоем. Для обработки, — например, резания, сверления или фрезерования можно использовать все инструменты, пригодные для обработки твердого дерева. Во избежание травм рекомендуемая обработка резаной поверхности например, плоским металлическим напильником или твердосплавной фрезой

Общие рекомендации по обращению

Транспортировка и разгрузка

Панели **Kronoplan Color** характеризуются отличной прочностью, однако во время транспортировки существует опасность повреждения как самих панелей, так и их декоративной поверхности.

Поэтому следует соблюдать определенные рекомендации:

- необходимо закрепить панели так, чтобы они не перемещались относительно друг друга,
- перед складированием панелей на поддоне следует удалить всевозможные загрязнения,
- складировать максимум 5 поддонов один на другой,
- для защиты панелей от загрязнения применять защитную пленку.

Во время разгрузки панелей также необходимо соблюдать осторожность, их следует поднимать вверх всегда в горизонтальном положении, не тянуть и не передвигать относительно друг друга без подъема.

Внимание! Не ударять краями и поверхностями панелей.

Хранение

Во время хранения панели следует укладывать на плоских, стабильных поверхностях или стеллажах в нормальных климатических условиях, в сухих и защищенных от доступа воды местах. Во время складирования торцы панелей должны быть выровнены относительно друг друга.

Верхняя панель должна быть по всей поверхности прикрыта защитной панелью, а весь штабель упакован полиэтиленовой пленкой. Также на месте применения (монтажа) и обработки следует избегать влажности путем укрывания пленкой. Оригинальную упаковку панелей следует снять непосредственно перед применением (с обеих сторон одновременно).

Панели **Kronoplan Color** снабжены защитной пленкой со специальным ультрафиолетовым фильтром. Пленку следует удалить после монтажа панели.

Ни в коем случае не следует опирать панели о стену, это может повлечь необратимый изгиб.

Неправильное хранение может привести к стойкой деформации и повреждению поверхностей, которые не смогут быть причиной рекламации.



Чистка

Панели Kronoplan Color исключительно легки в уходе. Небольшие загрязнения можно удалять чистой тряпкой, смоченной теплой водой с добавлением мыла или моющих средств. Стойкие загрязнения можно удалять, используя доступные в торговле чистящие средства, предназначенные для применения в быту. Чистку начинайте с малой площади и проверяйте, не происходят ли изменения.



Рис. Чистка панелей

Способ чистки панелей с УФ-фильтром

Панели **Kronoplan Color** со специальным ультрафиолетовым фильтром можно промывать спиртовыми растворителями. Недопустимо применение чистящих средств, которые могут привести к появлению царапин на поверхности панелей.

Тщательную чистку можно выполнять с помощью оборудования под давлением. Во время чистки напорными устройствами выполнять движения снизу вверх, и крестообразные движения.

После чистки ополосните потоком чистой воды. Расстояние от поверхности должно быть не менее 20-30 см. Температура воды не должна превышать 90-100°C. Рабочее давление должно составлять максимум 100 бар.

Обработка панелей

Панели обрабатывается как твердая древесина или ламинированные панели ДСП. Для обработки следует использовать стандартные инструменты для деревообработки, с элементами, покрытыми твердосплавным металлом. Панели можно резать, сверлить и фрезеровать.

Чтобы линия резания была прямой а края не перегревались, применяемые инструменты должны быть острыми.

Панели можно привинчивать, а также использовать винты-саморезы.

Оптимальные характеристики обработки

Резку панелей HPL можно производить при помощи стационарных циркулярных пил, или ручных пил, оснащенных направляющими.

Наилучшее качество кромки получают при использовании твердосплавных дисков с переменными зубьями, трапециевидных плоских зубьев FZ/TR. Пила должна двигаться с постоянной скоростью. Условием получения качественной резки является оптимизация выступа зубчатого диска "W" над поверхностью панели — его увеличение улучшает качество верхней кромки разрезаемого материала и ухудшает нижней, и наоборот.




Рис. Оптимизация выступа W - улучшение качества кромки резания панели.

Технические характеристики циркулярных пил

Вид зубца	трапециевидные плоские или переменные
Инструменты	твердый сплав или алмаз
Угол резания	угол входа 45°

Табл. Рекомендованные характеристики обработки.

Диаметр [мм]		Скорость [об./мин]	Толщина диска [мм]]	Выступ [мм]]
300	72	6000	3.4	30
350	84	5000	4.0	35
400	96	4000	4.8	40

Табл. Характеристики диска для обработки панелей...

Технические характеристики сверл

Сверла HSS; шлиф 60 - 80°, острие сверла ≤90°. В случае применения сверла из твердосплавных металлов следует применять сверлильные станки вертикального типа.

Диаметр сверла [мм]]	Скорость [об./мин]	Входная скорость [об./мин]
5	3000	60-120
8	2000	40-80
10	1500	30-60

Табл. Характеристики сверл.

Сверла не должны выходить в пустое пространство. В случае необходимости подложить брусок, чтобы при выходе сверла из панели внизу не появились сколы.

Применение панелей

Панели **Kronoplan Color** разработаны специально для наружного применения и употребляются как:

- декоративная отделка фасадов,
- балконные ограждения и навесы,
- обрамления аттик и мансардных окон,
- остановки и павильоны,
- составные элементы и элементы, встроенные в фасады, а также оконные заполнения,
- заполнения лестничных балюстрад.

Размеры панелей

Производятся следующие основные размеры панелей **Kronoplan Color**:

Размеры [мм]]	Площадь [м²]
5600 x 2040	11,42
2800 x 2040	5,71
3050 x 1300	3,96
2800 x 1300	3,64

Табл. Размеры и площадь поставляемых панелей Kronoplan Color.

Допуск размеров вдоль / поперек: - 0 / +10 мм.




Рис. Размеры панелей Kronoplan Color.

Классификация по цветовой гамме

Kronoplan Color

Панели **Kronoplan Color** предлагаются в цветовой гамме, определенной нашей программой, в декорах: одноцветном, древоподобном и фантазийном исполнении

Панели имеют специальную поверхность, фильтрующую ультрафиолетовые лучи.

Эта поверхность покрыта защитной пленкой, которую следует удалить сразу после монтажа, и представляет внешнюю, видимую сторону.

Kronoplan Color Baucompact

Панели Kronoplan Color Baucompact предлагаются в цветовой гамме, определенной нашей производственной программой.

В стандартной комплектации панели имеют поверхность, фильтрующую ультрафиолетовые лучи. Не требуют применения защитной пленки.

Структура поверхности в стандартной комплектации – это "BS".

Классификация по классам горючести

Kronoplan Color Standard

Панели **Kronoplan Color Standard** соответствуют типу EDS согласно стандарту EN 438.

Классификация по горючести следующая:

Стандарт	Класс горючести	Толщина панели [мм]
EN 13501	до класса D-s1,d0	6-9
	до класса C-s1,d0	10-15
DIN 4102	до класса В2	-

Табл. Классификация горючести Kronoplan Color Standard.

Kronoplan Color FR

Панели **Kronoplan Color FR** соответствуют типу EDF согласно стандарту EN 438.

Классификация по горючести следующая:

Стандарт	Класс горючести
EN 13501	до класса B-s2,d0
DIN 4102	до класса В1

Табл. Классификация горючести Kronoplan Color FR

Стандартная толщина панелей – 6, 8 и 10 мм.



Технические характеристики панелей Kronoplan Color

Параметр	Единица	Стандарт	Требуемое значение	EDS	EDF
Допуск толщины	ММ	EN 438/2-5	0,40 (для 5-7 мм)	-	-
			0,50 (для 8−11 мм)	-	-
Плотность	г/см ³	EN ISO 1183-1:2004	1,35	1.4	1.4
Прочность на истирание	количество	EN 438/2-10	мин. 3	4	4
Прочность на изгиб	МПа	EN ISO 178:2003	80	220 (вдоль)	212
				184 (поперек)	167
Прочность на растяжение	МПа	EN ISO 527-2:1996	60	187 (вдоль)	156
				111 (поперек)	104
Модуль Юнга	МПа	EN ISO 178:2003	9000	16.000 (вдоль 13.000)	-
				11.000 (поперек 10.000)	_
Ударная упругость	кДж/м²	DIN 53453	-	18 (вдоль)	15
				13 (поперек)	11
Устойчивость на удар					
• Большой шар	ММ	EN 438/2-21	1800/ 6 мм	1800	1800
• Диаметр вмятины	ММ		макс. 10	3	3
Прочность вырывания	Н/мм²	EN 320	-	417	409
Впитывание воды при температуре 20°C					
• 24 ч	%	DIN 53495	-	0,3	0,5
• 100 ч	%		-	1,1	1,6
• 500 ч	%		-	3,2	3,7
Стабильность размера при высоких	%	EN 438/2-17	0,3	макс. 0,16 0,013 (вдоль)	0,02
температурах			0,6	макс. 0,21 0,026 (поперек)	0,026
Коэффициент теплопроводимость	Вт/мК	DIN 52612		0,2076	
Коэффициент теплового расширения	ppm/K	DIN 52328	-	93,83 (по толщине)	92,5
			-	8,48 (вдоль)	9,4
			-	20,64 (поперек)	23,88
Устойчивость к УФ-излучению	шкала серых	DIN 20105-AO2	-	5	5
	тонов шкала	EN 438/2-28	3/1500 Std	мин. 4	мин. 4
Устойчивость к воздействию кислотных дождей	_	DIN 50018	-	Без изменений	_
Устойчивость к возникновению пятен*	степень	EN 438/2-26	5/4.	5/5.	5/5.
Класс горючести	класс	DIN 4102	-	B2	B1
		EN 13501-1	-	D-s1,d0	B-s2,d0

Таб. Технические характеристики фасадных плит.

^{* -} не относится к панелям Kronoplan Color

Принципы монтажа облицовочных панелей

Перед монтажом и при монтаже следует соблюдать несколько нижеприведенных принципов.

- Панели Kronoplan Color могут крепиться к несущим конструкциям из металла (алюминий, оцинкованная сталь) или древесины.
- Панели можно крепить к несущей конструкции с помощью заклепок, шурупов/облицовочных саморезов, клеевых систем или анкеров, крепящихся к задней стороне (механическое потайное крепление). Все соединения панели с другими элементами и почвой должны быть выполнены надежным образом.
- Крепежные элементы должны располагаться таким образом, чтобы панель могла перемещаться (соответствующая система фиксированных и подвижных отверстий).
- Монтаж панели всегда следует начинать с ее середины.
- Во время монтажа и соединения облицовочных панелей все элементы должны крепиться с соблюдением одного направления волокон.
- Головка крепежного элемента должна иметь такую величину, чтобы отверстие в панели всегда было закрыто. Крепежный элемент подвижной точки должен располагаться так, чтобы панель могла перемещаться.
- Крепежные элементы должны быть того же цвета, что и панель, или должны быть закрыты колпачком, подобранным по цвету.
- Заклепки следует устанавливать с помощью шарнирных насадок.
- Фиксированный зазор головки заклепки должен обеспечивать движение элементов в просверленной отверстии (0,3 мм свободного пространства).
- Эффективной практикой, обеспечивающей эстетичное крепление, является предварительное точное сверление, с точностью до миллиметра.
- Центр отверстия в опорной конструкции должен совпадать с центром отверстия в панели.
 Отверстия следует сверлить с применением центрирующей втулки.
- Для лучшего взаимодействия в местах крепления можно использовать резиновые профили из эластичного каучука EPDM.
- Болты нельзя затягивать со слишком большим крутящим моментом. Панели HPL, используемые на фасаде, нельзя монтировать "на дожим", потому что это может повлечь неравномерное взаимодействие со вспомогательной конструкцией и привести к срыву заклепок или шурупов.

- Не используйте винты с потайной головкой!
- Дистанционные шайбы следует монтировать только в случае необходимости.
- Ни одна из фасадных панелей не должна крепиться одновременно на двух разных профилях вспомогательных конструкций, расположенных друг над другом с расширительным зазором, потому что панели облицовок должны иметь возможность выполнять те же движения.
- Монтаж панелей должен производиться квалифицированными монтажными бригадами.
- Для заклепок рекомендованный диаметр отверстия в фасадной панели для фиксированной точки составляет: Ø 5,1 мм, а для подвижной точки: мин. в 1,5 раза больше диаметра фиксированной точки. Диаметр отверстия в конструкции: Ø 5,1 мм. Для винтов torx рекомендованные диаметры для подвижных точек: Ø 8 мм, для фиксированной точки: Ø 5,7 мм.
- Размеры используемых профилей зависят от толщины панелей (6, 8, 10 мм или более).
- Монтаж облицовки из панелей Kronoplan Color следует выполнять, обеспечивая постоянную вентиляцию с обеих сторон облицовочного материала.
- Рекомендованный вентиляционный промежуток между термоизоляцией и панелью должен составлять мин. 20 мм. Отсутствие промежутка между панелью и несущей конструкцией с термоизоляцией может привести к конденсации водяного пара и к деформации материала панелей.
- Следует применять только алюминиевые или стальные оцинкованные профили, принимая во внимание их повышенную стойкость к коррозии и долговечность. В случае применения другого материала в несущей конструкции следует позаботиться о его соответствующей защите от влияния атмосферных факторов.
- При подборе элементов крепежа должен быть учтен напор ветра, действующий на всю конструкцию фасада, а также действующие правовые нормативы.
- Стабильность и прочность конструкции, а также ее крепления следует выявить независимо от сертификатов, которые имеют панели облицовок. Правильное размещение крепежных элементов на поверхности панели должно быть рассчитано на основании монтажных данных для ламината высокого давления.



Соединение панелей

Наиболее распространенным решением применяемым при соединении панелей, являются открытые швы. При их применении очень важно использовать материалы стойкие к влажности и коррозии, а теплоизолирующий слой защитить снаружи ветроизоляцией.

Рекомендованная величина расширительного шва — мин. 8 мм.




Рис. Открытая система швов.

Применяя облицовочную панель толщиной **8 мм или больше**, можно соединять очередные листы панелей в "шип и паз", а горизонтальные швы на закладку. В таком случае мы получаем закрытую систему швов.




Рис. Закрытая система швов.

Минимальные параметры шипа и паза, которые должны быть достигнуты, приведены ниже.

Вид шипа	Плита HPL	Алюминий
Размер шипа [мм]	3 x 30	2 x 30
Размер паза [мм]	3,3 x 15	2,3 x 15
Размер закладки [мм]		21

Табл. Закрытая система швов - рекомендованные минимальные параметры шипа и паза.

Угловые соединения

Способы оформления облицовочных углов из панелей **Kronoplan Color** зависят от толщины используемых панелей. Рекомендуемая толщина — более 8 мм.

Это условие вытекает из необходимости правильного осаждения шурупа в материале, или необходимости выполнения паза под шип (при монтаже "паз в шип" с толщиной до 3 мм). Количество крепежных элементов и их взаимное расстояние зависит от пролета опорной конструкции.





Рис. Угловые окончания.

Виды угловых окончаний:

- 1. Открытый угол.
- Закрытый угол, простое соединение изнутри с помощью алюминиевого уголка - мы различаем пролетное (заклепки) и непролетное соединение (KEIL или SFS).
- 3. Угол, соединенный с помощью шипов и пазов (системный шип или из алюминия).
- 4. Угол, соединенный с помощью ленты для пазов.
- 5. Закрытый угол, косое соединение изнутри с помощью алюминиевого уголка.
- 6. Закрытый угол, простое соединение снаружи с помощью алюминиевого уголка.



Сгибание панелей

Стандартные панели **Kronoplan Color** можно гнуть исключительно в механической видимой системе, без предварительной подготовки. Делают возможным это физико-химические свойства панелей. Минимальный радиус $R=2\,\mathrm{M}$.




Рис. Сгибание облицовочных панелей

Видимый механический монтаж

Расширение панелей

Панели **Kronoplan Color**, с учетом своего основного материала, используются в переменных климатических условиях, так как древесина расширяется, поглощая влагу, и сжимается в сухом воздухе, удаляя влагу.

Принимая во внимание упомянутые свойства, во время монтажа обязательно следует выдерживать соответствующий компенсационный зазор (расширительные швы между панелями 8-10 мм), который обеспечивает возможность равномерного расширения панелей. Для этого следует выполнить одну фиксированную точку. Остальные точки крепления должны быть подвижными точками.

Фиксированная точка / Подвижная точка

Выполнение фиксированной точки всегда гарантирует ровную укладку панелей в продольном и поперечном направлениях.

Для заклепок рекомендованный диаметр отверстия в фасадной панели для фиксированной точки составляет Ø5,1 мм, а для подвижной точки — минимум в 1,5 раза больше диаметра фиксированной точки

Диаметр отверстия в конструкции: Ø5,1 мм.




Рис. Фиксированная точка и подвижная точка



Расположение монтажных отверстий

Однопролетный монтаж

Ниже предлагаются расстояния креплений для однопролетного монтажа облицовочных панелей.

Толщина [мм]	макс. D1 [мм]	макс. D2 [мм]	а [мм]	р [мм]
6	400	400	20-40	20
8	550	500	20-50	20
10	700	600	20-60	20

Табл. Расположение крепежных элементов – однопролетный монтаж.




Рис. Расположение отверстий с отмеченной фиксированной точкой...

Многопролетный монтаж

В случае многопролетного крепления панелей рекомендуемое размещение монтажных отверстий приведено в таблице ниже.

Толщина [мм]	макс. D1 [мм]	макс. D2 [мм]	а [мм]	р [мм]
6	550	400	20-60	20-50
8	700	500	20-80	20-60
10	800	600	20-100	20-80

Табл. Расположение крепежных элементов - многопролетный монтаж.




Рис. Расположение отверстий с отмеченной фиксированной точкой.

В общем предполагается, что отступ саморезов от кромки панели должен составлять максимум 10-кратную толщину панели, а минимум 20 мм.

Для панелей, расположенных вблизи угла здания, расстояние между саморезами должно быть меньше, чем в центральной части (принимая во внимание всасывающую силу ветра).

Величина монтажных панелей

Не рекомендуется использовать облицовочные панели площадью свыше 4 m², при этом максимальная допустимая длина стороны не должна превышать 3050 мм.

Крепежные элементы

Облицовочный шуруп Torx 20

Применяется для монтажа панелей HPL для деревянных несущих элементов. Материал – нержавеющая сталь, с цветным покрытием, нанесенным порошковым методом.

Шуруп крепежный без шайбы из нержавеющей стали, одинарная или двойная резьба.

№ материала	1,4301
Диаметр Ø d2 [мм]	12
Диаметр Ø d1 [мм]	5,2
Длина L [мм]	24
Головка шурупа	TORX T20W
Шаг резьбы P [мм]	2,2

Табл. Технические данные монтажных шурупов Тогх.




Рис. Монтажный шуруп Тогх – конструкция и размеры.

Саморезы из нержавеющей стали

Саморезы SX-L12 (SFS) спроектированы для достижения максимально эстетичного вида при креплении облицовочных панелей к алюминиевым или стальным несущим элементам.



Рис. Саморез с головкой Тогх.

Специальная плоская головка L12, цвет которой соответствует цвету облицовки, обеспечивает эстетичное, почти невидимое крепление. Разноцветные головки получают в процессе порошкового окрашивания.



Рис. Саморез с головкой Irius ® L12.

Элемент	Тип материала	№ материала
Саморез SX	аустенитная нержавеющая сталь	сорт согл. AISI 304 (1.4301 в соотв. PN-EN)
Подкладка S	аустенитная нержавеющая сталь	сорт согл. AISI 304 (1.4301 в соотв. PN-EN)

Таб. Саморезы - примененные материалы.

Головки саморезов, в зависимости от версии:

- L12 irius® Ø 12 мм,
- D10 плоская головка Ø10 мм с гнездом T20,



Рис. HD головка / гнездо.




Рис. Саморез - конструкция.

KL	толщина соединяемых элементов
d	диаметр резьбы
L	полная длина
VD	максимальная способность сверле
HD	вид головки / гнезда
W	материал и диаметр шайбы

толщина основания







Рис. Саморезы - виды

Продукт	Тип	VD	KL	HD	W	d	L	Применение
Α	SX	3/	15-	L12-	S16-	5,5x	32	VD макс. сталь: 3,0 мм t макс. сталь: 2,5 мм
В	SX	3/	15-	D12-		5,5x	30	VD макс. сталь: 3,0 мм t макс. сталь: 2,5 мм
С	SX	3/	15-	D10-		5,5x	24	VD макс. сталь: 3,0 мм t макс. сталь: 2,5 мм t мин. сталь: 1,0 мм t мин. алюминий: 2,0 мм

Табл. Обозначения и параметры саморезов (SFS). Все размеры в мм.

Поставщик: SFS Intec.

Пример обозначения самореза:

SX3/9-L12-S16-6,0x29

фасады

Окрашенные заклепки



Рис. Заклепка срываемая, закрытая с одной стороны, окрашенная.

Заклепки с большой головкой, окрашенные порошковым методом, применяются в системах видимого крепления, на фасадах, для опорных элементов из алюминия, в сфере, разрешенной в сертификатах.

Элемент	Вид материала	№ материала
Втулка	Al Mg 5	3.3555.10
Штифт	нержавеющая сталь	1.4541 (Alfo®), 1.4301 (SFS)

Табл. Характеристики вытяжных заклепок.

Усилие отрыва стержня заклепки составляет 4,4-5,2 кH.



Рис. Заклепка срываемая - конструкция и размеры

Диаметр Ø d / длина L [мм]	5 / 18	5 / 21
Макс. толщина материала [мм]	12	15
Диаметр Ø d1 [мм]	2,7	2,7
Диаметр Ø D [мм]	14	14
№ кат. (Alfo®)	12250180/14	12250210/14
Количество	500 / коробка	500 / коробка
№ кат. (SFS)	AP14-50180-S	AP14-50210-S
Количество	500 / коробка	500 / коробка

Таб. Технические и торговые данные рекомендуемых соединительных деталей.

В большинстве случаев для монтажа будут рекомендованы заклепки из вышеприведенной таблицы.

Большинство цветов доступны непосредственно со склада. Для монтажа можно применять ПВХ насадки - каталожный № 0010000050.

Инструменты для клепки и доступные аксессуары имеются у поставщика креплений. К ним относятся инструменты для ручной и машинной клепки, дистанционные наконечники, позиционер для центрирования при сверлении и позиционирующая насадка для центрирования при сверлении предварительного отверстия.

Поставщики креплений

MBE GmbH

Moderne Befestingungs-Elemente GmbH

Siemensstrasse 1

D-58706 Menden

Телефон: +49 (2373) 17430-0

Факс: +49 (2373) 17430-11

http://www.mbe-gmbh.com


SFS Intec Sp. z o.o.

ul. Torowa 6,

61-315 Poznań

Телефон: +48 61 660 49 00

Факс: +48 61 660 49 10 http://www.sfsintec.biz/pl



Условия применения

Во время монтажа нужно соблюдать следующие условия:

- Температура окружающей среды должна быть в пределах: от +10 °C до +30 °C.
- Температура основания и соединяемых материалов не может быть ниже: +8 °C.
- Температура во время отверждения клея не должна быть ниже: +5 °C.
- Не применять во время выпадения осадков и непосредственно после их завершения.
- Во время монтажа необходимо обеспечить соответствующую защиту от пыли.
- Фасадные плиты следует монтировать на вентилируемой вертикальной конструкции несущего каркаса.
- Ширина наружной рейки (т.е. рейки, на которой соединяются плиты) должна составлять как минимум 90 мм.
- Ширина других планок должна составлять как минимум 70 мм.
- Швы между монтажными рейками, заполненные системным клеем должны проходить исключительно по вертикали.

Невидимый монтаж

Системные клеи

Плиты монтируются на клей, произведенный по специальной технологии, напр. MS POLYMER® производства Soudal.

Обеспечивает высокий уровень адгезии к основанию, высокую прочность соединения, стойкость к расслоению и сложным атмосферным факторам.

Элементы системы

Система SPS® состоит из:

- Эластичный клей SPS®,
- Грунтовка для древесины SPS Wood Primer®,
- Жидкость для очистки основания SPS Cleaner®.
- Жидкость для непористой поверхности SPS Activator®,
- Двухсторонняя клейкая лента SPS Tape®.

После установки плит, шов между ними можно заполнить прочной эластичной уплотнительной массой Soudaseal 215 LM® (сертификат: ATG 98/2241, ISO 11600-25F).

Максимальная поверхность плиты: 2,5 м². Не превышайте это значение площади поверхности, а также рекомендуемых максимальных размеров элементов, монтируемых на клей (см.: таблицу).

Дина плиты [мм]	Макс. высота плиты [мм]
2800	890
3050	810

Табл. Рекомендуемый максимальный размер заготовки-листа, монтированного на клей.

Расстояния между элементами несущего каркаса должны соответствовать рекомендуемым значениям.

Толщина плит HPL [мм]	6	8	10
Однопролетный монтаж плит [мм]	440	590	640
Многопролетный монтаж плит [мм]	540	640	640

Табл. Расположение элементов несущего каркаса.



Монтаж панелей

Деревянная конструкция

Деревянные рейки должны быть чистыми, сухими и содержать не очень много влаги - до 15% (DIN 1052).

Передняя часть каркаса должна быть строганной. Использовать в качестве реек для несущего каркаса можно исключительно древесину, пропитанную солевыми растворами. В случае древесины из ели или сосны её пропитка является необходимой для повышения устойчивости несущего каркаса к воздействию: осадков, ветра, насекомых, грибков и т.п. Для того чтобы обеспечить соответствующую адгезию клея, на рейки следует нанести грунтовку SPS Wood Primer®.

Алюминиевые конструкции

Конструкцию несущего каркаса из алюминия (AlMgSiO, 5 или F25 в соответствии с DIN 1748-1) следует очистить и обезжирить жидкостью Surface Activator®. Эти поверхности не нужно грунтовать дополнительно. Приклеивание плит можно начать после полного высыхания Surface Activator®, т.е. примерно через 5 минут.

Фасадные панели

Склеиваемые поверхности нужно тщательно очистить и подготовить жидкостью Surface Activator®. Её следует использовать всегда, в каждом месте склеивания; её задача состоит в очистке, обезжиривании и активировании стыка с клеем, она позволяет получать достаточно высокую прочность соединения.

Surface Activator втирают в основание с помощью свёртка чистой бумаги, или кисти. После применения средства нужно выждать 5 минут.

Монтаж ленты

Приклейте ленту SPS Bonding Tape® к вертикальным элементам подконструкции. Она используется для начального крепления фасадных плит к несущему каркасу, на время, необходимое для полного отверждения клея.

Нанесение клея

Непрерывной полоской нанесите клей с помощью специального наконечника, полученного от производителя клея, для достижения соответствующего сечения в форме буквы «V».

При правильном нанесении треугольная полоска клея должна иметь ширину 8 мм и высоту 10 мм.

Предварительные настройки и прижатие плиты

Снимите защитную двухстороннюю ленту SPS Bonding Tape®. В течение 10 минут установите плиту в правильном положении и предварительно прижмите, чтобы правильно её зафиксировать на фасаде. Соблюдайте этот отрезок времени для того, чтобы предотвратить формирование твердой пленки на поверхности клея.

Прижмите плиту к несущему каркасу, так чтобы она соединилась с лентой. После соединения плиты с клейкой лентой передвигать её уже не будет возможным.

Расстояние между слоями клея и ленты

При монтаже ленты и нанесения слоев клея рекомендуется выдерживать соответствующие расстояния между ними, как это показано на рисунках ниже.

Наружные рейки – две соседних плиты



Рис. Рекомендуемое расстояние между полосками клея и лентой, размеры в мм.

Внутренние рейки – одна плита





Рис. Рекомендуемое расстояние между полосками клея и лентой, размеры в мм.

Внимание! Расстояние 10 мм является необходимым для предотвращения вытекания клея на клейкую ленту во время прижимания к плите.



Однопролетные соединения

Ниже приведены рекомендованные расстояния между креплениями в случае однопролетного монтажа облицовочных панелей.

Толщина [мм]	макс. В, D [мм]	макс. d [мм]	макс. b [мм]
10	740	125	150

Табл. Расположение отверстий – однопролетный монтаж




Рис. Однопролетный монтаж, размещение точек крепления:

- фиксированная точка
- О переменная точка

Невидимый механический монтаж

Преимуществами этой системы монтажа являются большие и равномерно распределенные крепящие силы.

Соединения этого вида – долговременные, они оптимизированы для крепления к основанию без распирающих напряжений.

Толщина панелей

Учитывая способ перфорации и крепления, рекомендовано применение панелей толщиной 10 мм.

Минимальная допустимая толщина панелей – 8 мм.

Рекомендации по монтажу

Длина боковой кромки для отдельных панелей (Z, X) не должна превышать 3050 мм.

Размещение крепежных элементов

В зависимости от того, какой вид монтажа будет применяться, рекомендовано расположение монтажных отверстий согласно нижеприведенным указаниям.

Многопролетное соединение

В случае многопролетного крепления панелей, рекомендовано размещение монтажных отверстий, приведенное в таблице ниже.

Толщина [мм]	макс. В, D [мм]	макс. d [мм]	макс. b [мм]
8	740	20-80	20-60
10	890	20-100	20-80

Табл. Расположение отверстий – многопролетный монтаж.




Рис. Многопролетный монтаж, размещение точек крепления:

- фиксированная точка
- переменная точка



Подготовка конструкции

Для механического потайного монтажа требуется применение двух видов конструкции.

Первым видом являются вертикальные элементы, крепящиеся к несущему основанию, которые регулируют плоскость монтажа.

Вторым видом являются горизонтальные элементы, прикрепленные к несущим вертикальным элементам, крепящие панели с помощью специальных навесных соединителей (подвесок, аграфов, крючков).

Крепежные элементы (шурупы, штифты, заклепкисаморезы) для скрытого монтажа подбираются в зависимости от вида и толщины материала, из которого изготовлена панель, а также условий эксплуатации фасада.




Рис. Вертикальная и горизонтальная конструкция - общая схема строения.

Способ выполнения несущей конструкции должен гарантировать монтаж панелей **Kronoplan Color** без напряжений. Правильно выполненный фасад нечувствителен к погодным условиям.

Дополнительные рекомендации перед монтажом

Все параметры монтажа системы следует всегда обговаривать как с производителем системы конструкционных профилей, так и с производителем крепежных элементов. Фасады с использованием невидимого монтажа должен монтировать только персонал, прошедший соответствующую подготовку.


Также обязательным является проведение необходимых статических расчетов монтируемого фасада.

Монтажные крепежные элементы

Крепежный элемент KEIL

Основной крепежный элемент состоит из втулки и блокировочного болта.

- **D**₄ Диаметр отверстия (7 мм)
- **D**₂ Диаметр обреза (9 мм)
- Н Толщина панели (от 6 мм)
- **H**_s Глубина установки анкера
- **Х**_A Высота болта анкера (3 мм)
- X_z Толщина профиля алюминиевой конструкции



Толщина профиля алюминиевой конструкции.







 $H_{s} = 8.5 \text{ mm}$

 $H_s = 5.5 \text{ mm}$ $H_s = 7.0 \text{ mm}$

Рис. Крепежные элементы KEIL.

Поставщик креплений

KEIL Befestigungstechnik GmbH

Postfach 1158

51751 Engelskirchen

mail01@keil.eu

Телефон: +49 (02263) 807 0 Факс: +49 (02263) 807 333

Крепежный элемент SFS

Втулка изготовлена из нержавеющей стали (AISI 316, сорт 1,4401 согласно PN-EN), а стержень – из углеродистой стали (стержень полностью удаляется при внедрении).

Тип	Материал S = сталь	Ø	L	Толщина панели	Толщина крепежных элементов																								
TU-	S-	6.0x	9	8	2.5 - 3.5																								
10-	3-	0,0x	0,0x	0,0x	9 -	ux 9	0,01 9	0,01 9	0,01 9	0,0%	0,0%	0,0% 9	10-13	0,5 - 3,5															
				8	4,5 – 5,5																								
TU-	S-	6,0x	11	10	2,5 - 5,5																								
																							•					13	0,5 - 5,5
TU-	S-	6.0x	13	10	4,5 – 7,5																								
10-	10- 5-	0,UX 13	13	13	2,5 – 7,5																								

Табл. Размеры и обозначения крепежных элементов (все размеры в мм).

Пример обозначения крепежного элемента: **TU-S6,0x9**.






Рис. Заклепка-саморез (мм).

Поставщик креплений

SFS Intec Sp. z o.o.

ul. Torowa 6,

61-315 Poznań

Телефон: +48 61 660 49 00

Факс: +48 61 660 49 10 http://www.sfsintec.biz/pl

Монтажные аксессуары

EPDM

Монтажная лента, изготовленная из эластомера на основе модифицированного каучука EPDM, находит применение в качестве уплотнения для стыков между элементами фасадов.

Ее преимуществами является высокая стойкость к атмосферным условиям и высокая эластичность. Сохраняет стабильную форму при высоких температурах.



Рис. Лента EPDM.

Также предлагается вариант с односторонним клеевым покрытием, облегчающим монтаж.

Позиция	DIN	Свойство
Класс стройматериалов	4102	В2 (нормально горючий)
Коэффициент диффузионного сопротивления водяного пара		- 40°C - +130°C
Температура применения		+ 5°C - + 35°C
Срок годности		Два года
Температура хранения		+ 5°C - + 25°C
Цвет		Черный

Таб. Технические параметры ленты EPDM.

Тип	Ширина ленты [мм]	Толщина ленты [мм]	м/рулон
EPDM-	60/	0,7	25
EPDM-	100/	0,7	25
EPDM-Adhesive-	60/	0,7	25
EPDM-Adhesive-	100/	0,7	25

Табл. Виды и обозначения ленты EPDM (Поставщик: SFS).

Пример обозначения: ЕРDM-60/07.






Рис. Примеры применения ЕРОМ.



Kronospan HPL Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 3 39-300 Mielec

Производственный цех:
Pustków-Osiedle 59E
39-206 Pustków 3
тел. +48 14 67 09 500 - 506
факс +48 14 67 09 555
e-mail: hpl@kronospan.pl

www.kronospan-hpl.pl

