

# Пенокартон - Кара line

## Описание:

Легкая плита из вспененного полиуретана, облицованная с двух сторон белым картоном.

## Применение:

Высококачественные фоновые, кашированные, первичные плиты для изготовления всех оформительских работ, моделирования, изготовления декораций и несущих плит, плит-вкладышей для передвижных выставочных стендов и рамочных элементов, презентационных панелей.

## Методы обработки:

- Печать трафаретная, тампонная и струйная всеми видами чернил в т.ч. сольвентными
- Каширование ручное и механизированное
- Рисование и окраска распылением всеми красками в т.ч. содержащими растворители
- Раскрой, порезка с помощью макетного ножа, выпиливание электролобзиком, штамповка и фрезеровка

## Технические характеристики:

Химические реакции	Пена	Устойчива к растворителям, негигроскопична
	Облицовочный картон	Устойчив к растворителям, гигроскопичный
Температурная устойчивость кратковременно		от -20 °С до +100 °С до +160 °С
Класс пожаробезопасности		В3 по DIN 4102
Допуск по толщине		± 0,6 мм
Допуск размера листа		± 1 мм Для листов (3.0x1.4) от -1 до +10 мм

## Транспортировка, хранение и утилизация:

Пенокартон необходимо хранить в чистом, сухом помещении (30-50% относительной влажности) без резкой смены температур. При хранении и транспортировке следует оберегать края и углы листов от ударов, а поверхность от контакта с острыми предметами.

Пенокартон нежелательно извлекать из фабричной упаковки. Сильные загрязнения с поверхности этого материала удалить невозможно.

Все составляющие панелей химически и биологически безопасны и не наносят ущерба окружающей среде. Эти материалы могут утилизироваться как обычный мусор.

## Количество листов в упаковке

Формат листа (м)	Толщина листа (мм)				
	3	5	10	15	20
1,00 x 0,70	40	24	12	8	-
1,40 x 1,00	40	24	12	8	-
3,00 x 1,40	-	18	12	8	6
3,05 x 2,05	-	18	8	-	-

Складские позиции