

ONE WAY VISION Інтер'єрний

Характеристики	Метод тестування	Середні показники
Товщина плівки	ISO 4591:1992	180 мікрон біла/чорна ПВХ-плівка
Здатність до видалення		Протягом року знімається без залишків (з більшості поверхонь)
Підкладка		50 мікрон, ПЕТ-плівка
Розмірна стабільність	FINAT TM14	Під час нанесення на скло немає осідання в поперечному напрямку, в поздовжньому — макс. 1,0 мм
Стійкість до температур		Від -20 °С до +65 °С, без впливу на матеріал
Діаметр отворів		1,50 мм
Світлопроникність		30%
Сила клейового зчеплення	FINAT TM1	24 год після нанесення на нержавіючу сталь 4-6 Н/25 мм
Міцність на розрив		
Уздовж	DIN EN ISO 527	Мін. 5 МПа
Упоперек	DIN EN ISO 527	Мін. 5 МПа
Подовження на розрив		
Уздовж	DIN EN ISO 527	Мін. 50%
Упоперек	DIN EN ISO 527	Мін. 50%
Термін зберігання		До 1 року
Температура нанесення	На чисту суху поверхню	Мін. +10 °С
Термін служби		До 2 років

Увага

Після друку рекомендовано ретельно висушити видрукований матеріал.