

Опис

Біла спеціальна поліхлорвінілова плівка з блискучою і матовою поверхнею і з відмінною світлонепроникністю.

Підкладка

Силіконовий картон з одностороннім покриттям, 135 г/м².

Клей

Поліакрилатний клей, що знімається, чорний непрозорий.

Застосування

Для маркувань і декорацій з високими вимогами до гранично допустимого навантаження і стійкості, наприклад під час нанесення написів на автомобілі та транспортні засоби як базова плівка.

Метод друку

Рекомендовано шовкотрафаретний друк. Для ультрафіолетового офсетного та флексографічного друку необхідні спеціальні фарби.

Технічні дані

Товщина* (без захисного паперу й клею)	0,100 мм
Формостійкість (FINAT TM 14)	Під час наклеювання на сталь у поперечному напрямку не спостерігається жодного осідання, що піддається вимірюванню, у поздовжньому напрямку — макс. 0,4 мм
Термостійкість***	Під час наклеювання на алюміній, від -40 °C до +80 °C, без змін
Стійкість до води	Під час наклеювання на алюміній через 48 год/23 °C, без змін
Сила зчеплення (FINAT-TM1, через 24 години, нержавіюча сталь)	6 Н/25 мм
Розривна міцність (DIN EN ISO 527)	У поздовжньому напрямку: мін. 19 МПа У поперечному напрямку: мін. 19 МПа
Подовження під час розриву (DIN EN ISO 527)	У поздовжньому напрямку: мін. 130% У поперечному напрямку: мін. 150%
Термін зберігання**	2 роки
Температура склеювання	> + 10 °C
Термін служби за належної обробки За вертикального зовнішнього атмосферного впливу (звичайний середньоєвропейський клімат)	2 роки (без нанесення друку)
Знімання	Протягом 1 року може зніматися, не залишаючи слідів, з більшості поверхонь

*Середнє значення.

**В оригінальній упаковці, за 20 °C і 50% відносної вологості повітря.

***Звичайний середньоєвропейський клімат.

Увага

Основа, на яку наклеюють, повинна бути очищена від пилу, жиру та інших забруднюючих компонентів, що можуть негативно вплинути на силу зчеплення матеріалу. У разі нового лакування її слід сушити до повного затвердіння. Для визначення сумісності необхідно провести прикладні випробування з використанням передбачених лаків. Крім того, слід брати до уваги рекомендації компанії Orafol щодо обробки матеріалу. Простежуваність наших товарів згідно з ISO 9001 забезпечується на основі номера рулону.

ВАЖЛИВІ ЗАУВАЖЕННЯ

Усі продукти серій Oracal® проходять ретельний контроль якості протягом всього виробничого циклу, тому ми гарантуємо, що продукція, яку постачаємо, відповідає торговим стандартам якості й не містить браку. Інформація про продукти серії Oracal® базується на результататах досліджень, що мають достовірність з погляду нашого підприємства, але, однак, не несуть за собою гарантійних зобов'язань. Оскільки можливості використання плівок Oracal® різноманітні й відбувається постійний розвиток видів їх користування, покупець повинен перевіряти можливість використання та якість продуктів на їх відповідність передбаченому виду користування і взяти на себе пов'язані з цим ризики. Усі специфікації можуть бути змінені без попереднього інформування.

Oracal® — це торгова марка фірми Orafol Europe GmbH.