

Опис

Дуже щільно прилегла м'яка поліхлорвінілова плівка. Прозора або біла з блискучою і матовою поверхнею.

Підкладка

Силіконовий картон з одностороннім покриттям, 135 г/м².

Клей

Поліакрилатний клей, що знімається.

Застосування

Для нанесення короткострокових і середньострокових маркувань, написів і декорацій за зовнішнього застосування. За внутрішнього застосування має майже необмежену стійкість.

Метод друку

Рекомендовано шовкотрафаретний друк, для ультрафіолетового офсетного друку та флексографічного друку необхідні спеціальні фарби.

Сертифікати

Загальна омологація (ABG) згідно з § 22a StVZO (D5425).

Технічні дані

Товщина* (без захисного паперу й клею)	0,080 мм
Формостійкість (FINAT TM 14)	Під час наклеювання на сталь у поперечному напрямку не спостерігається жодного осідання, що піддається вимірюванню, у поздовжньому напрямку — макс. 0,4 мм
Термостійкість***	Під час наклеювання на алюміній, від -40 °C до +80 °C, без змін
Стійкість до води	Під час наклеювання на алюміній через 48 год/23 °C, без змін
Сила зчеплення (FINAT-TM1, через 24 години, нержавіюча сталь)	6 Н/25 мм
Розривна міцність (DIN EN ISO 527)	У поздовжньому напрямку: мін. 19 МПа У поперечному напрямку: мін. 19 МПа
Подовження під час розриву (DIN EN ISO 527)	У поздовжньому напрямку: мін. 130% У поперечному напрямку: мін. 150%
Термін зберігання**	1 рік
Температура склеювання	≥ 0 °C (сухе заклеювання)
Термін служби за належної обробки За вертикального зовнішнього атмосферного впливу (звичайний середньоєвропейський клімат)	3 роки (без нанесення друку)
Знімання	Протягом 2 років може зніматися, не залишаючи слідів, з більшості поверхонь.

*Середнє значення.

**В оригінальній упаковці, за 20 °C і 50% відносної вологості повітря.

***Звичайний середньоєвропейський клімат.

Увага

Основа, на яку наклеюють, повинна бути очищена від пилу, жиру та інших забруднювальних компонентів, що можуть негативно вплинути на силу зчеплення матеріалу. У разі нового лакування її слід сушити до повного затвердіння. Для визначення сумісності необхідно провести прикладні випробування з використанням передбачених лаків. Крім того, слід брати до уваги рекомендації компанії Oracal щодо обробки матеріалу. Простежуваність наших товарів згідно з ISO 9001 забезпечується на основі номера рулону.

ВАЖЛИВІ ЗАУВАЖЕННЯ

Усі продукти серій Oracal® проходять ретельний контроль якості протягом всього виробничого циклу, тому ми гарантуємо, що продукція, яку постачаємо, відповідає торговим стандартам якості й не містить браку. Інформація про продукти серії Oracal® базується на результатах досліджень, що мають достовірність з погляду нашого підприємства, але, однак, не несуть за собою гарантійних зобов'язань. Оскільки можливості використання плівок Oracal® різноманітні й відбувається постійний розвиток видів їх користування, покупець повинен перевіряти можливість використання та якість продуктів на їх відповідність передбаченому виду користування і взяти на себе пов'язані з цим ризики. Усі специфікації можуть бути змінені без попереднього інформування.
Oracal® — це торгова марка фірми Orafol Europe GmbH.