

## Опис

Дуже щільно прилегла м'яка поліхлорвінілова плівка. Є декілька кольорів з блискучою і матовою поверхнею.

## Підкладка

Силіконовий картон з одностороннім покриттям, 135 г/м<sup>2</sup>.

## Клей

Поліакрилатний клей, що забезпечує постійне прилипання.

## Застосування

Для нанесення короткострокових і середньострокових маркувань, написів і декорацій за зовнішнього застосування. За внутрішнього застосування має майже необмежену стійкість.

## Метод друку

Рекомендовано шовкотрафаретний друк, для ультрафіолетового офсетного друку та флексографічного друку необхідні спеціальні фарби.

## Сертифікати

BS 5609 розділ (Стійкість до морської води).

Загальна омологація (ABG) згідно § 22a StVZO (D5426).

## Технічні дані

Товщина* (без захисного паперу й клею)	0,080 мм
Формостійкість (FINAT TM 14)	Під час наклеювання на сталь у поперечному напрямку не спостерігається жодного осідання, що піддається вимірюванню, у поздовжньому напрямку — макс. 0,4 мм
Термостійкість***	Під час наклеювання на алюміній, від -40 °C до +80 °C, без змін
Стійкість до води	Під час наклеювання на алюміній через 48 год/23 °C, без змін
Сила зчеплення (FINAT-TM1, через 24 години, нержавіюча сталь)	16 Н/25 мм
Розривна міцність (DIN EN ISO 527)	У поздовжньому напрямку: мін. 19 МПа У поперечному напрямку: мін. 19 МПа
Подовження під час розриву (DIN EN ISO 527)	У поздовжньому напрямку: мін. 130% У поперечному напрямку: мін. 150%
Термін зберігання**	2 роки
Температура склеювання	≥ 0 °C (сухе заклеювання)
Термін служби за належної обробки За вертикального зовнішнього атмосферного впливу (звичайний середньоєвропейський клімат)	3 роки (без нанесення друку)
Знімання	Протягом 2 років може зніматися, не залишаючи слідів, з більшості поверхонь

\*Середнє значення.

\*\*В оригінальній упаковці, за 20 °C і 50% відносної вологості повітря.

\*\*\*Звичайний середньоєвропейський клімат.

## Увага

Основа, на яку наклеюють, повинна бути очищена від пилу, жиру та інших забруднювальних компонентів, що можуть негативно вплинути на силу зчеплення матеріалу. У разі нового лакування її слід сушити до повного затвердіння. Для визначення сумісності необхідно провести прикладні випробування з використанням передбачених лаків. Крім того, слід брати до уваги рекомендації компанії Orafol щодо обробки матеріалу. Простежуваність наших товарів згідно з ISO 9001 забезпечується на основі номера рулону.



**ВАЖЛИВІ ЗАУВАЖЕННЯ**

Усі продукти серії Oracal® проходять ретельний контроль якості протягом всього виробничого циклу, тому ми гарантуємо, що продукція, яку постачаємо, відповідає торговим стандартам якості й не містить браку. Інформація про продукти серії Oracal® базується на результатах досліджень, що мають достовірність з погляду нашого підприємства, але, однак, не несуть за собою гарантійних зобов'язань. Оскільки можливості використання плівок Oracal® різноманітні й відбувається постійний розвиток видів їх користування, покупець повинен перевіряти можливість використання та якість продуктів на їх відповідність передбаченому виду користування і взяти на себе пов'язані з цим ризики. Усі специфікації можуть бути змінені без попереднього інформування.

Oracal® — це торгова марка фірми Orafol Europe GmbH.