

Опис

Спеціальна лита поліхлорвінілова плівка білого кольору з матовою і блискучою поверхнею, яка має дуже низьку міцність на розрив і опором роздирання.

Підкладка

Силіконовий картон з двостороннім поліетиленовим покриттям, 148 г/м², 0,168 мм.

Клей

Поліакрилатний клей, що забезпечує постійне прилипання.

Застосування

Дуже низька міцність на розрив і опір роздирання дозволяє використовувати цей матеріал для наклейок документального характеру з дуже сильним рівнем склеювання. Зняття і повторне застосування виключаються.

Метод друку

Рекомендовано шовкотрафаретний друк. Струменевий друк з використанням фарб на основі розчинників, УФ- фарб або фарб на латексній основі. Блискуча поверхня може використовуватися для цифрового друку методом термоперенесення.

Технічні дані

Товщина* (без захисного паперу й клею)	0,055 мм
Формостійкість (FINAT TM 14)	Під час наклеювання на сталь у поперечному напрямку не спостерігається жодного осідання, що піддається вимірюванню, у поздовжньому напрямку — макс. 0,2 мм
Термостійкість***	Під час наклеювання на алюміній, від -40 °C до +80 °C, без змін
Сила зчеплення (FINAT-TM1, через 24 години, нержавіюча сталь)	Сила зчеплення вища за міцність плівки на розрив, у разі спроби зняття матеріал розривається.
Розривна міцність (DIN EN ISO 527)	У поздовжньому напрямку: мін. 14 МПа У поперечному напрямку: мін. 14 МПа
Подовження під час розриву (DIN EN ISO 527)	У поздовжньому напрямку: мін. 4% У поперечному напрямку: мін. 4 %
Термін зберігання**	2 роки
Термін служби за належної обробки За вертикального зовнішнього атмосферного впливу (звичайний середньоевропейський клімат)	5 років (без нанесення друку)

*Середнє значення.

**В оригінальній упаковці, за 20 °C і 50% відносної вологості повітря.

***Звичайний середньоевропейський клімат.

Увага

Основа, на яку наклеюють, повинна бути очищена від пилу, жиру та інших забруднювальних компонентів, що можуть негативно вплинути на силу зчеплення матеріалу. У разі нового лакування її слід сушити до повного затвердіння. Для визначення сумісності необхідно провести прикладні випробування з використанням передбачених лаків. Крім того, слід брати до уваги рекомендації компанії Oracal щодо обробки матеріалу. Простежуваність наших товарів згідно з ISO 9001 забезпечується на основі номера рулону.

ВАЖЛИВІ ЗАУВАЖЕННЯ

Усі продукти серій Oracal® проходять ретельний контроль якості протягом всього виробничого циклу, тому ми гарантуємо, що продукція, яку постачаємо, відповідає торговим стандартам якості й не містить браку. Інформація про продукти серії Oracal® базується на результатах досліджень, що мають достовірність з погляду нашого підприємства, але, однак, не несуть за собою гарантійних зобов'язань. Оскільки можливості використання плівок Oracal® різноманітні й відбувається постійний розвиток видів їх користування, покупець повинен перевіряти можливість використання та якість продуктів на їх відповідність передбаченому виду користування і взяти на себе пов'язані з цим ризики. Усі специфікації можуть бути змінені без попереднього інформування.

Oracal® — це торгова марка фірми Orafol Europe GmbH.