

Опис

Прозора, біла або металізована поліефірна плівка з відмінною розмірною стійкістю і хорошим збереженням під час старіння. Поверхня оброблена друкованим лаком.

Підкладка

Силіконовий картон з двостороннім поліетиленовим покриттям, 160 г/м².

Клей

Поліакрилатний клей на основі розчинника, що забезпечує постійне прилипання.

Застосування

Для виготовлення високоякісних етикеток, персональних і технічних ідентифікаційних табличок, декоративних накладок та попереджувальних наклейок.

Метод друку

Рекомендовано шовкотрафаретний та ультрафіолетовий офсетний друк.

Технічні дані

Товщина* (без захисного паперу й клею)	0,023 мм (прозора, хром, матовий хром, блискуче золото й блискуче золото з двох боків) 0,050 мм (білий, хром, зі срібним сатинуванням, двостороннє глянцевоє золото)
Формостійкість (FINAT TM 14)	Під час наклеювання на сталь у поперечному напрямку не спостерігається жодного осідання, що піддається вимірюванню, у поздовжньому напрямку — макс. 0,1 мм
Термостійкість***	Під час наклеювання на алюміній, від -40 °C до +120 °C, без змін
Стойкість до морської води (DIN 50021)	Під час наклеювання на алюміній через 100 год/23 °C, без змін
Сила зчеплення (FINAT-TM1, через 24 години, нержавіюча сталь)	12 Н/25 мм
Розривна міцність (DIN EN ISO 527)	У поздовжньому напрямку: мін. 200 МПа У поперечному напрямку: мін. 260 МПа
Подовження під час розриву (DIN EN ISO 527)	У поздовжньому напрямку: мін. 125% У поперечному напрямку: мін. 80%
Термін зберігання**	2 роки
Температура склеювання	> +8 °C
Термін служби за належної обробки За вертикального зовнішнього атмосферного впливу (звичайний середньоевропейський клімат)	2 роки Глянцове золото: 1 рік

*Середнє значення.

**В оригінальній упаковці, за 20 °C і 50% відносної вологості повітря.

***Звичайний середньоевропейський клімат.

Увага

Основа, на яку наклеюють, повинна бути очищена від пилу, жиру та інших забруднювальних компонентів, що можуть негативно вплинути на силу зчеплення матеріалу. У разі нового лакування її слід сушити до повного затвердіння. Для визначення сумісності необхідно провести прикладні випробування з використанням передбачених лаків. Крім того, слід брати до уваги рекомендації компанії Oracal щодо обробки матеріалу. Простежуваність наших товарів згідно з ISO 9001 забезпечується на основі номера рулону.

ВАЖЛИВІ ЗАУВАЖЕННЯ

Усі продукти серій Oracal® проходять ретельний контроль якості протягом всього виробничого циклу, тому ми гарантуємо, що продукція, яку постачаємо, відповідає торговим стандартам якості й не містить браку. Інформація про продукти серії Oracal® базується на результатах досліджень, що мають достовірність з погляду нашого підприємства, але, однак, не несуть за собою гарантійних зобов'язань. Оскільки можливості використання плівок Oracal® різноманітні й відбувається постійний розвиток видів їх користування, покупець повинен перевіряти можливість використання та якість продуктів на їх відповідність передбаченому виду користування і взяти на себе пов'язані з цим ризики. Усі специфікації можуть бути змінені без попереднього інформування.

Oracal® — це торгова марка фірми Orafol Europe GmbH.