

Опис

Стабілізована щодо впливу ультрафіолетових променів, прозора пофарбована поліхлорвінілова плівка з глянцевою поверхнею.

Підкладка

Силіконовий картон з одностороннім покриттям, 137 г/м², зі спеціально встановленими характеристиками поділу для безпроблемного видалення сітки.

Клей

Поліакрилатний постійний клей на основі розчинників.

Застосування

Для виробництва високоякісних систем світлової реклами й для оформлення скляних поверхонь із заднім підсвічуванням. Підходить для обробки на різучих плотерних установках. Плівки можуть наклеюватися в сухому й вологому стані, побіління клею не спостерігається. Гарантується, що кольорові ламінати колірних варіантів 216 транспортно-жовтий, 034 оранжевий, 032 яскраво-червоний, 057 транспортно-синій і 619 транспортно-зелений на білих відображальних плівках Oralite® задовольняють вимоги міжнародних колірних специфікацій відповідного класу.

Технічні дані

Товщина* (без захисного паперу й клею)	0,080 мм
Формостійкість (FINAT TM 14)	Під час наклеювання на сталь у поперечному напрямку не спостерігається жодного осідання, що піддається вимірюванню, у поздовжньому напрямку — макс. 0,4 мм
Термостійкість***	Під час наклеювання на алюміній, від -40 °C до +80 °C, без змін
Стійкість до чистильних засобів	Під час наклеювання на акрилове скло, через 8 годин перебування в промивному лузі (0,5% побутовий засіб для чищення) за кімнатної температури, а також за 65 °C, без змін
Сила зчеплення (FINAT-TM1, через 24 години)	18 Н/25 мм скло 16 Н/25 мм акрилове скло
Розривна міцність (DIN EN ISO 527)	У поздовжньому напрямку: мін. 19 МПа У поперечному напрямку: мін. 19 МПа
Подовження під час розриву (DIN EN ISO 527)	У поздовжньому напрямку: мін. 130% У поперечному напрямку: мін. 150%
Термін зберігання**	1 рік
Температура склеювання	> +8 °C
Термін служби за належної обробки За вертикального зовнішнього атмосферного впливу (звичайний середньоевропейський клімат)	5 років

*Середнє значення.

**В оригінальній упаковці, за 20 °C і 50% відносної вологості повітря.

***Звичайний середньоевропейський клімат.

Увага

Основа, на яку наклеюють, повинна бути очищена від пилу, жиру та інших забруднювальних компонентів, що можуть негативно вплинути на силу зчеплення матеріалу. У разі нового лакування її слід сушити до повного затвердіння. Для визначення сумісності необхідно провести прикладні випробування з використанням передбачених лаків. Крім того, слід брати до уваги рекомендації компанії Oracal щодо обробки матеріалу. Простежуваність наших товарів згідно з ISO 9001 забезпечується на основі номера рулону.

ВАЖЛИВІ ЗАУВАЖЕННЯ

Усі продукти серій Oracal® проходять ретельний контроль якості протягом всього виробничого циклу, тому ми гарантуємо, що продукція, яку постачаємо, відповідає торговим стандартам якості й не містить браку. Інформація про продукти серії Oracal® базується на результатах досліджень, що мають достовірність з погляду нашого підприємства, але, однак, не несуть за собою гарантійних зобов'язань. Оскільки можливості використання плівок Oracal® різноманітні й відбувається постійний розвиток видів їх користування, покупець повинен перевіряти можливість використання та якість продуктів на їх відповідність передбаченому виду користування і взяти на себе пов'язані з цим ризики. Усі специфікації можуть бути змінені без попереднього інформування.

Oracal® — це торгова марка фірми Orafol Europe GmbH.