

Опис

Напівпрозора спеціальна поліхлорвінілова плівка, яка у відбитому та прохідному світлі проявляє рівномірне забарвлення. Знижений рівень блиску поверхні плівки дозволяє уникнути небажаних відблисків.

Підкладка

Силіконовий картон з одностороннім покриттям, 137 г/м², забезпечує безпроблемне видалення сітки. Для білої плівки використовується силіконовий картон світло-блакитного кольору для досягнення більш сильного контрасту зі шрифтом.

Клей

Поліакрилатний клей на основі розчинника, що забезпечує постійне прилипання.

Застосування

Для виробництва високоякісних світлових рекламних установок і для оформлення поверхонь зі скла й акрилового скла із заднім підсвічуванням, а також для напівпрозорих рекламних розтяжок. Цей матеріал підходить для обробки на ріжучих плотерних установках. Крім того, шовковиста поверхня рекомендована для цифрового друку методом термоперенесення (з використанням смоляних стрічок).

Технічні дані

Товщина* (без захисного паперу й клею)	0,080 мм
Формостійкість (FINAT TM 14)	Під час наклеювання на сталь у поперечному напрямку не спостерігається жодного осідання, що піддається вимірюванню, у поздовжньому напрямку — макс. 0,2 мм
Термостійкість***	Під час наклеювання на алюміній, від -40 °C до +90 °C, без змін
Стійкість до чистильних засобів	Під час наклеювання на акрилове скло, через 8 годин перебування в промивному лузі (0,5% побутовий засіб для чищення) за кімнатної температури, а також за 65 °C, без змін
Сила зчеплення (FINAT-TM1, через 24 години)	18 Н/25 мм скло 16 Н/25 мм акрилове скло
Розривна міцність (DIN EN ISO 527)	У поздовжньому напрямку: мін. 19 МПа У поперечному напрямку: мін. 19 МПа
Подовження під час розриву (DIN EN ISO 527)	У поздовжньому напрямку: мін. 130% У поперечному напрямку: мін. 130%
Термін зберігання**	2 роки
Температура склеювання	> +8 °C
Термін служби за належної обробки За вертикального зовнішнього атмосферного впливу (звичайний середньоевропейський клімат)	Чорна/біла: 7 років Кольорова: 7 років Металік: 5 років

*Середнє значення.

**В оригінальній упаковці, за 20 °C і 50% відносної вологості повітря.

***Звичайний середньоевропейський клімат.

Увага

Основа, на яку наклеюють, повинна бути очищена від пилу, жиру та інших забруднювальних компонентів, що можуть негативно вплинути на силу зчеплення матеріалу. У разі нового лакування її слід сушити до повного затвердіння. Для визначення сумісності необхідно провести прикладні випробування з використанням передбачених лаків. Крім того, слід брати до уваги рекомендації компанії Oracal щодо обробки матеріалу. Простежуваність наших товарів згідно з ISO 9001 забезпечується на основі номера рулону.

ВАЖЛИВІ ЗАУВАЖЕННЯ

Усі продукти серій Oracal® проходять ретельний контроль якості протягом всього виробничого циклу, тому ми гарантуємо, що продукція, яку постачаємо, відповідає торговим стандартам якості й не містить браку. Інформація про продукти серії Oracal® базується на результатах досліджень, що мають достовірність з погляду нашого підприємства, але, однак, не несуть за собою гарантійних зобов'язань. Оскільки можливості використання плівок Oracal® різноманітні й відбувається постійний розвиток видів їх користування, покупець повинен перевіряти можливість використання та якість продуктів на їх відповідність передбаченому виду користування і взяти на себе пов'язані з цим ризики. Усі специфікації можуть бути змінені без попереднього інформування.
Oracal® — це торгова марка фірми Orafol Europe GmbH.