

## Опис

Спеціальна поліхлорвінілова плівка з полімерними пластифікаторами для декорування скла. Знижений рівень блиску поверхні плівки дозволяє уникнути небажаних відблисків. Постачаємо в колірних варіантах «срібло» та «золото», а також з різними структурами поверхні.

## Підкладка

Силіконовий картон з одностороннім покриттям, 137 г/м<sup>2</sup>, забезпечує легке видалення сітки.

## Клей

Поліакрилатний клей на основі розчинника, що забезпечує постійне прилипання.

## Застосування

Цей матеріал розроблений для скляних поверхонь, на яких має бути досягнутий ефект паморозі або видимість травленого, шліфованого або підданого піскоструминній обробці скла, зокрема для декоративного оформлення вітрин, дзеркальних поверхонь і скляних дверей. Матеріал придатний для обробки на ріжучих плотерних установках. Рекомендовано вологе наклеювання.

## Технічні дані

Товщина* (без захисного паперу й клею)	0,080 мм
Формостійкість (FINAT TM 14)	Під час наклеювання на сталь у поперечному напрямку не спостерігається жодного осідання, що піддається вимірюванню, у поздовжньому напрямку — макс. 0,2 мм
Термостійкість***	Під час наклеювання на алюміній, від -40 °C до +90 °C, без змін
Стойкість до чистильних засобів	Під час наклеювання на акрилове скло через 8 годин перебування в промивному лузі (0,5% побутовий засіб) за кімнатної температури, а також за 65 °C, без змін
Пожежостійкість (DIN 4102-1)	Важкозаймистий (клас DIN 4102-B1) на склі з об'ємною щільністю $\geq 2250$ кг/м <sup>3</sup> (у разі внутрішнього використання)
Сила зчеплення (FINAT-TM1, через 24 години)	18 Н/25 мм — скло 16 Н/25 мм — акрилове скло
Розривна міцність (DIN EN ISO 527)	У поздовжньому напрямку: мін. 19 МПа У поперечному напрямку: мін. 19 МПа
Подовження під час розриву (DIN EN ISO 527)	У поздовжньому напрямку: мін. 130% У поперечному напрямку: мін. 130%
Термін зберігання**	2 роки
Температура склеювання	> +8 °C
Термін служби за належної обробки За вертикального зовнішнього атмосферного впливу (звичайний середньоевропейський клімат)	7 років

\*Середнє значення.

\*\*В оригінальній упаковці, за 20 °C і 50% відносної вологості повітря.

\*\*\*Звичайний середньоевропейський клімат.

## Увага

Основа, на яку наклеюють, повинна бути очищена від пилу, жиру та інших забруднювальних компонентів, що можуть негативно вплинути на силу зчеплення матеріалу. У разі нового лакування її слід сушити до повного затвердіння. Для визначення сумісності необхідно провести прикладні випробування з використанням передбачених лаків. Крім того, слід брати до уваги рекомендації компанії Oracal щодо обробки матеріалу. Простежуваність наших товарів згідно з ISO 9001 забезпечується на основі номера рулону.

## **ВАЖЛИВІ ЗАУВАЖЕННЯ**

Усі продукти серій Oracal® проходять ретельний контроль якості протягом всього виробничого циклу, тому ми гарантуємо, що продукція, яку постачаємо, відповідає торговим стандартам якості й не містить браку. Інформація про продукти серії Oracal® базується на результатах досліджень, що мають достовірність з погляду нашого підприємства, але, однак, не несуть за собою гарантійних зобов'язань. Оскільки можливості використання плівок Oracal® різноманітні й відбувається постійний розвиток видів їх користування, покупець повинен перевіряти можливість використання та якість продуктів на їх відповідність передбаченому виду користування і взяти на себе пов'язані з цим ризики. Усі специфікації можуть бути змінені без попереднього інформування.  
Oracal® — це торгова марка фірми Orafol Europe GmbH.